

Traitement antidérapant pour sols en marbre, béton et terrazzo

Stopglisse SG 002 est un traitement antidérapant de surface permettant de traiter les sols en béton, terrazzo et à base de ciment **qui sont glissants lorsqu'ils sont humides**

DOMAINE D'APPLICATION

Le produit **Stopglisse SG 002** antidérapant est utilisé sur les surfaces d'origine minérale de type :

- Surfaces commerciales, hall d'entrée, entrepôts...
- Bâtiments publics (ERP), Parvis, marches...

SPECIFICITE

L'application **Stopglisse SG002** permet d'augmenter le coefficient de frottement au sol par la création de micro cavités invisibles à l'œil nu créant ainsi un effet de « Grip » permettant d'atteindre un niveau de glissance pieds nus ou pieds chaussés conforme à la norme en vigueur.

AVANTAGES

- **Stopglisse SG002** est invisible, n'altère pas la structure générale du carrelage
- Pratiquement aucune immobilisation du site lors du traitement **Stopglisse SG002**

MODE D'EMPLOI

Il sera impératif de nettoyer et de dégraisser le sol (nettoyant SG100) puis d'assécher la surface afin de travailler sur un sol propre et sec. **Le sol ne devra pas avoir reçu de traitement préalable de surface (anti-tâches, hydrofuge, cire, vernis, etc..)**

- **Stopglisse SG 002** s'utilise pur sans dilution à raison de 1 litre pour 10 à 15 M² environ
- Étalez uniformément **Stopglisse SG 002** soit à l'aide d'un balai serpillère type Vileda soit avec l'aide d'un rouleau mousse, bien humidifier la surface.
- **Attention**, au cours du traitement, le sol ne doit jamais devenir sec, une humidité constante doit être maintenue par l'application d'un second passage de **Stopglisse SG 002**
- La durée moyenne de réaction de **Stopglisse SG 002** peut varier de 10 à 30 minutes.
- Une fois le résultat obtenu, une neutralisation du traitement sera nécessaire par un rinçage abondant de la zone à l'eau claire.
- Laisser agir environ 3 minutes puis essorer ou aspirer l'humidité présente.
- Une fois sec votre sol peut être remis en service

CARACTERISTIQUES

- Produit sans odeur, PH acide (2 ± 1), incolore

PRECAUTIONS

- La température de réalisation du traitement doit être comprise entre 8° et 30°
- Appliquer dans un local aéré et porter des équipements de protection (gants, lunettes, etc..) En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire.
- Sur certain support, le traitement pouvant **altérer la brillance ou l'aspect du carrelage**, un **essai sur une petite surface** sera nécessaire afin de déterminer la durée d'application optimale

Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche de sécurité (disponible sur simple demande)

